

	Area Proveedores	Fecha Marzo 2024	Código 000001
	Título Ficha Técnica Madera Rústica	Versión: 01 - 2024	Página: 1 de 1

NORMA MADERA PINO RADIATA GMT TIMBER

Origen: Chile.

Nombre científico: *Pinus radiata*.

Nombre comercial: pino radiata, pino insigne.

Clasificación botánica: Coníferas.

Producto: Madera aserrada de pino radiata sólida.

Calidad/Grado: Madera rústica

Características: Madera sin cepillo

Tipo de secado: Secado en cámara en rangos de temperatura de 90° C a 120° C con un tiempo de exposición de 20 a 60 horas, tratando de llevar a la madera en un rango de 8% a 14% de contenido de humedad en madera regular y 16% a 19% en madera impregnada.

Madera impregnada: método vacío presión a célula llena con Cobre micronizado 1kg/m³ con doble secado. Se pueden además trabajar otras concentraciones contra pedido.

Densidad anhidra: 450 Kg/m³

	Area Proveedores	Fecha Marzo 2024	Código 000001
	Título Ficha Técnica Madera Rústica	Versión: 01 - 2024	Página: 2 de 1

DESCIPCIÓN DE CALIDAD GMT RÚSTICO	CALIDAD MADERA RÚSTICA
DESCRIPCIÓN GENERAL	Madera sin cepillo o rústica con formato uniforme o bien calibrado
CANTOS	En general los cantos deben ser rectos sin pérdida de material o arista faltantes
CANTO MUERTO	Máximo 10 x 10 mm en el 10% del largo
GRIETA DE SECADO	No más largas del 30% del largo de la pieza
MANCHA AZUL /CAFÉ	Azul acepta leve Café acepta mediana
MÉDULA	Médula firme acepta 15 mm de ancho por el 30% del largo de la cara o un 40% en la trascara Médula corcho solo en piezas ocasionales con las mismas medidas de la médula firme
NUDOS	Sin restricción mientras la pieza mantenga la estabilidad
NUDOS Frecuencia y Espaciado	No hay límite en la frecuencia y espacio del nudo
NUDOS SUELTOS	Máximo en un 5% de las piezas y menos de 2 cm de diámetro
PECAS	Acepta peca blanca y café. Acepta peca con pérdida de material
ALABEOS	En cara y canto hasta 2 cm de luz en una pieza de 3,20 m